


DATENBLATT

Chicago Metallic T24 Click 2890

LowCarbon




Sounds Beautiful

Chicago Metallic T24 Click 2890 LowCarbon

- Die Unterkonstruktion T24 Click 2890 LowCarbon besteht aus Stahl, der in einem Lichtbogenofen mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial hergestellt wurde und weist über 50 % weniger enthaltenen Kohlenstoff als die Standardversion auf, ohne dass dabei Abstriche bei der Leistungsfähigkeit gemacht werden.
- Haupt- und Querschienen mit einer Höhe von 38 mm für hohe Tragfähigkeit und bestmögliche Kompatibilität
- Werkzeuglos demontierbar und wiederverwendbar für die verdeckte, halbverdeckte und sichtbare Montage
- Querschienen mit besonders langer Kröpfung und hörbarer Klickverbindung
- Feuerstanzung bei Trag- und Querschienen für verbesserten Brandschutz

Querschnitt



Geeignete Kantenform



Kupplung



Sortiment


Produktgruppe		Produktbezeichnung	Höhe (mm)	Länge (mm)	Farbe	Stck. pro Verpackung	m pro Verpackung	kg pro Verpackung	VE pro Palette	kg pro Palette
Tragschiene										
T24 MR CL&HK LC		Tragschiene T24 Klick - LowCarbon	38	3600	11	15	54	19,5	70	1363
Querschiene										
T24 CT CLICK LC		Querschiene T24 Klick - LowCarbon	38	600	11	45	27	8,2	45	574
T24 CT CLICK LC			38	625	11	45	28,13	8,6	70	600
T24 CT CLICK LC			38	1200	11	45	54	16,2	45	1131
T24 CT CLICK LC			38	1250		45	56,25	16,7	45	749
T24 CT CLICK LC			38	1800	11	25	45	15,7	25	972
T24 CT CLICK LC			38	1875	11	25	46,88	17	60	1017
Wandwinkel										
L24x24 LC		L-Wandwinkel 24x24x3050 mm - LowCarbon	24	3050	11	20	61	13	60	782
L19x24 LC		L-Wandwinkel 24x19 mm - LowCarbon	24	3050	11	40	122	23	60	1379
W10x15 LC		Stufenwandwinkel 15x15x10x15 mm - LowCarbon	15	3050	11	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12 LC		Stufenwandwinkel 15x12x8x15 mm - LowCarbon	15	3050	11	30	91,5	17,9	60	1075

Bitte kontaktieren Sie Rockfon® für die vollständige Übersicht des Zubehörs und der Wandwinkel.


Bitte beachten Sie, dass nicht alle Farben für jedes Produkt verfügbar sind. Die Sortiments-Übersicht zeigt, welche Farben derzeit für jeden Artikel angeboten werden. Bei Fragen oder speziellen Farbwünschen steht Rockfon Ihnen gerne zur Verfügung.

Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.









Farben



L-Wert: 93
Glanzwert: 2 bei einem 60°- und 85°-Winkel



Position der Stanzungen und Abhängelöcher

Produktgruppe	Produktbezeichnung	Höhe (mm)	Länge (mm)	Slots	Stanzabstand (mm)
T24 MR CL&HK LC	Tragschiene T24 Klick - LowCarbon	38	3600	36	
T24 CT CLICK LC	Querschchiene T24 Klick - LowCarbon	38	600	1	
T24 CT CLICK LC		38	625	1	
T24 CT CLICK LC		38	1200	3	
T24 CT CLICK LC		38	1250	3	
T24 CT CLICK LC		38	1800	5	
T24 CT CLICK LC		38	1875	5	
T24 CT CLICK LC		38	1875	5	

Auf Anfrage sind Sonderlängen und -Stanzungen lieferbar.

Leistung



Tragfähigkeit

Kg/m ²			
Abhängeabstand (mm)	Modulgröße (mm)	Bei einer Gesamtdurchbiegung von...	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,1	15,2
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7
1200	1800 x 600	3,3	5,7



Recyclability

Hergestellt aus Stahl, der in einem Lichtbogenofen mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial produziert wurde, wodurch die in den Produkten enthaltenen CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem T24 2890 um über 50 % reduziert sind. Für alle Komponenten liegen Umweltproduktdeklarationen (EPDs) vor.



Brandverhalten

A1



Korrosionsbeständigkeitsklasse

B



Recyclability

Vollständig recycelbar



Die Leistungseigenschaften der Chicago Metallic Unterkonstruktionen und Zubehörteile



Brandverhalten

Das Brandverhalten wurde nach EN 13501-1 bestimmt. Chicago Metallic Stahl-Unterkonstruktionen und deren Zubehörteile sind nicht brennbar.



Feuerwiderstand

Eine Reihe von Chicago Metallic Unterkonstruktionen werden in Kombination mit verschiedenen Rockfon Deckenplatten getestet und sind klassifiziert nach der europäischen Norm EN 13501-2 und / oder nationalen Normen.



Cleaning

Alle Chicago Metallic Unterkonstruktionen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel mittels Melaminschwamm oder Mikrofasertuch gereinigt werden.



Korrosionsbeständigkeit

Chicago Metallic Produkte werden aus galvanisiertem Stahl nach dem Sendzimirverfahren hergestellt und entsprechend der Korrosionsklassen des Produktstandards EN 13964 (A, B, C, D) eingestuft. Die Standard-Systeme der Klasse B sind mit 100 g/m² Zink geschützt, gleichmäßig aufgetragen auf beiden Seiten. Die korrosionsverstärkten (ECR) Systeme und Zubehörteile der Klasse C und D haben jeweils eine Schicht von 100 g/m² beziehungsweise 275 g/m² Zink, gleichmäßig aufgetragen auf beiden Seiten. Darüber hinaus sind sie zusätzlich geschützt durch einen 20 Mikrometer dicken Farbauftrag auf beiden Seiten.



Tragleistung

Die Tragleistung (max. kg/m² Belastung für die Unterkonstruktion ohne Überschreitung der zulässigen Durchbiegung der einzelnen Komponenten) wird nach EN 13964-Standard bestimmt. Der summierte Wert der Durchbiegung, zu sehen in den Datenblättern, überschreitet nicht die max. Durchbiegung des Klasse 1-Standards. Besondere Projekt-Konfigurationen, die von den Standardmodulgrößen in den Datenblättern abweichen, müssen vom technischen Rockfon-Support berechnet werden.

Sounds Beautiful